

MOORESTYLE™

VOPSEA ACRILICA POLIURETANICA
PENTRU LEMN SI METAL, INTERIOR/EXTERIOR

584 - Mat

Vopsea acrilica mata, de calitate superioara. Prezinta o excelenta conservare a culorii si este deasemenea rezistenta la diferite conditii meteorologice. Se usuca repede, transformandu-se intr-o suprafata dura dar permitand materialului sa respire. Nu ingalbeneste, nu are miros in timpul aplicarii si este lavabila. Se poate folosi pe straturile amorsate anterior cum ar fi constructii de lemn, metal sau pereti.

**Caracteristici:**

- Uniformizare si acoperire excelenta.
- Rezistenta la uzura, durabila, rezistenta la intemperii.
- Nu se ingalbeneste. Uscare rapida.
- Se poate folosi atat in interior cat si in exterior..
- Fara miros in timpul aplicarii.
- Ideal pentru camerele de copii, spitale, spatii comerciale.

Colors: Alb, negru plus peste 3.500 de pigmenti disponibili prin Moor-O-Matic Color System.

Toxicitate: Nu contine plumb sau mercur.

Luciu: Mat

MAT	LUCIOS
1	1
0	5
	100

Ghid de Performante:**Rezistenta la intemperii**

Rezistenta excelenta la intemperii, vopsire, schimabrea culorii si curatare.

Rezistenta la conditiile de mediu: Asigura o buna rezistenta la carbonarea betonului.

Rezistenta la caldura

Fluiditate la peste 65° C.

Rezistenta la apa

Rezista la ploaie si condens. Lavabil.

rezistenta la abraziune

Rezista la abraziune. Bun pentru indepartarea petelor.

Rezistenta la solventi

Rezistenat buna la diluant.. Sensibil la hidrocarburile aromatice si alcool.



VOC (Compusi Organici Volatili): 584 MOORESTYLE-MAT Vopsea Acrilica Poliuretanică Pentru Lemn si Metal: apartine categoriei A/d WB (Interior/Exterior pentru lemn si metal). Limit UE: 130g/l (2010).

Suprafata de intindere	Volum Solid	Grosimea peliculei umede	Grosimea peliculei uscate
15 - 16 m²/L	39%	67 micrometri	23 micrometri
Timpul de uscare la 20°C	Flexibilitate	Diluare	Aplicare:
2 ore la atingere 6 ore la aplicarea celui de-al doilea strat	6mm	5% apa	pensula, rola , prin pulverizare

Pregatirea Suprafetei: Suprafata ce urmeaza sa fie vopsita trebuie sa fie curatata si eliberata de murdarie, praf, grasime si vopsea exfoliata. Inlaturati Materialul necompact prin raziure si sablare. Sablati suprafetele lucioase pana devin mate. Aplicati unul sau doua straturi **584 Mat MOORESTYLE**

Email acrilic, dupa amorsare, asa cum este prezentat mai jos.

Lemn Nou: Punctati toate gaurile de cuie stemuite si petele cu **572 MOORESTYLE Substrat Alchidic**. Lasati sa se usuce dupa care aplicati un alt strat de Substrat Alchid. Sablati pana devine o suprafata neteda.

Ipsos Nou, Placi de Gips: Amorsati cu 192 AQUAGRIP Acrylic Micronized Eco Primer sau cu 570 MOORESTYLE Amorsa Multifunctionala Alchidica.

Metale Feroase: Indepartati rugina si materialul necompact inainte de amorsarea metalului cu 568 MOORESTYLE Grund Antirugina.

Suprafete vopsite anterior: Amorsati cu 023 FRESH START Amorsa Multifunctionala sau cu 570 MOORESTYLE Amorsa Multifunctionala Alchidica.

Aplicare:

Agitati bine inaintea folosirii. Aplicati cu pensula, rola sau prin pulverizare. Pentru suprafetele netede folositi rola cu peri scurte. Diluati cu 5% apa curata. Nu aplicati sub temperaturi mai mici de 10°C. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala.

Curatare:

Curatati echipamentul in apa calda cu sapun, imediat dupa utilizare.

Precautii si Siguranta: Contactul cu pielea: Spalati bine pielea cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Spalati imediat cu apa. Apelati la asistenta

- Daca se inghite : Apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului.

- A nu se lasa la indemana copiilor. - A se feri de inghet.

Ambalare si Depozitare

Dimensiuni: 0,75litri, 1litru, 2,5litri, 3litri

Punct de inflamabilitate: nu are

Depozitare: nepericulos, fara cerinte speciale