

Aqua Grip[®]

Amorsa Acrilica Microionizata

192-04

O amorsa de calitate superioara pe baza de apa, microionizata, pentru interior si exterior, cu penetratie puternica, adezivitate crescuta, rezistenta alcalina mare, pelicula aerisita. Confera o protectie ridicata impotriva apei si formeaza un liant. Recomandata pentru pereti noi, beton, suprafete vechi poroase, caramizi. 192-04 Aqua Grip Amorsa Acrilica Microionizata confera un aspect suplul. Uscarea rapida acorda posibilitatea reaplicarii celui de-al doilea strat in aceeasi zi. Nedaunatoare mediului inconjurator. Certificata ASAOS, indeplineste criteriile Eco Label Board ale UE.




Caracteristici

- Amorseaza si entesezeaza perfect suprafata.
- Stabilizeaza betonul slabit sau macinat.
- Rezista la alcalinizare.
- Se poate folosi pe suprafete interioare si exterioare.
- Uscare ultra-rapida, aplicati al doilea strat in aceeasi zi.

Culori : Disponibil in semi-transparent cu o nuanta subtila de gri.

Toxicity: Nu contine plumb sau mercur

Nivel de stralucire: Satin.



Ghid de Performante:

Rezistenta la conditiile atmosferice

Rezista excelent.

Rezistenta la conditiile de mediu

Rezistenta excelenta atunci cand este acoperit cu Benjamin Moore 100% Finisaje Acrilice.

Rezistenta la caldura

Pana la 65 °C.

Rezistenta la apa

Rezistenta excelenta la ploaie si condens.



VOC (Compusi Organici Volatili): 192 Aqua Grip Amorsa Acrilica Eco: face parte din categoria A/h WB (Amorse de legatura).
Limita UE: 30g/l (2010). Acest produs contine maximum 12g/l VOC.

Suprafata de acoperire	Volum Solid	Grosimea peliculei umede	Grosimea peliculei uscate
12 - 15m ² /L in functie de diluare, textura suprafetei, pregatirea texturii si porozitate.	17%	78 micrometri	24 micrometri
Timpul de uscare la 20°C	Flexibilitate	Diluare	Pentru a fi aplicat cu
1 ora la atingere 3 - 4 ore pentru al doilea strat	6mm	5% - 50% apa	pensula, rola sau prin pulverizare

Pregatirea Suprafetei: Suprafata care urmeaza sa fie vopsita trebuie eliberata de materialul necompact ca : vopseaua cojita sau exfoliata, praf, beton salin sau incarcatura de var. Suprafata trebuie curatata de toate urmele de grasime, ulei si murdarie. Indepartati materialul necompact prin sablare si raziure. Sablati suprafetele lucioase pentru o finisare mata. Aplicati un strat de 192-04 Aqua Grip Amorsa Acrilica de Rezistenta.

Aplicare: Agitati bine inainte si in timpul utilizarii. Aplicati cu pensula, rola sau prin pulverizare. Diluati cu 5% pentru suprafetele neporoase sau nevopsite anterior si 25-50% pentru pereti noi sau suprafete vechi/poroase. Nu aplicati la temperaturi sub 10C. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala.

Curatare

Gestionarea deseurilor:

Indepartati resturile de pe echipament atat cat este posibil inainte de curatare. Curatati pensulele si echipamentul cu apa calda si sapun imediat dupa utilizare. Nu deversati continutul in scurgeri sau in surse de apa. Aruncati responsabil recipientul golit, in functie regulile si legislatia igienei locale.

Precautii -

Sanatate si Siguranta:

- Contactul cu pielea: Spalati bine cu apa si sapun
- Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa. Apelati la asistenta medicala de urgenta.
- In caz de inghitire: Apelati la asistenta medicala de urgenta. Procedurile ca sablarea, arderea etc. de pelicule pot genera praf/fum periculos. Asigurati ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Daca este necesar, folositi echipament de protectie.
- A nu se lasa la indemana copiilor.
- A se feri de inghet.

Ambalare si Depozitare

Dimensiuni: 0,75 litri, 3 litri, 9 litri

Punct de inflamabilitate: nu are

Depozitare: nepericulos, fara cerinte speciale

