

FRESH START™

Amorsa multifunctionala 100% acrilica pentru interior si exterior
023 00

Amorsa 100% acrilica de calitate superioara, conceputa pentru a adera pe o gama vasta de substraturi, atat interioare cat si exterioare. Se foloseste pe pereti, lemn, ipsos, beton, gips, tigla si ceramica, metale neferoase, spuma poliuretanică, sticla si PVC rigid. Se aplica usor cu minima improscare avand miros slab. Acopera bine si se usuca repede. **023 FRESH START Amorsa Acrilica** confera o excelenta aderență si etansare. Poate fi folosita sub vopselurile acrilice sau emailuri, precum si peste suprafetele anterior sau recent vopsite.



IDEAL FOR

- Wood
- Plaster and Concrete
- Gypsum board
- Galvanized Metal
- Glossy paint
- Tile
- Formica



EL/07/013

Benjamin Moore Interior/Exterior

FRESH START™

ALL PURPOSE 100% ACRYLIC



Eco Primer

White 023 00


Caracteristici de performanta:

- Aderență excelentă;
- Uscare rapidă, se poate revopsi în aceeași zi;
- Respirabil – rezistent la golurile de aer;
- Rezistentă acrilică;
- Acoperire bună, suprafața netedă pentru finisaje de înaltă calitate;
- Ideal pentru decorațiuni interioare;

Culori: Disponibil ca baza de culoare albă. Se poate nuanța cu **coloranții Moor-O-Matic** în culori deschise, pentru o acoperire suplimentară.

DeepBase 04: Este folosit atunci când simbolul Δ este prezent. Nuanțat, asigură un strat de bază adecvat pentru a fi folosit înaintea aplicării unor culori profunde și intense.

Toxicitate: Nu conține plumb sau mercur.

**Ghid de performanțe:****Rezistență la intemperii:**

Rezistență excelentă la intemperii. Acoperiți cu suprastraturi 100% acrilice Benjamin Moore.

Rezistență la condițiile de mediu:

Asigura o bună rezistență la carbonatarea betonului, când este acoperit în cantitățile de întindere recomandate.

Rezistență la căldură: Pana la 65 C.

Rezistență la apă: Rezista la ploaie și condens.

Rezistență la abraziune: Rezistență bună la abraziune.

Rezistență la solvent: Rezistență bună la diluant. Sensibil la hidrocarburi aromatice și alcool.



VOC (compusi organici volatili): 023 Fresh Start Eco Primer:
UE limită: 30g/l (2010). Acest produs conține maxim 12g/l COV.

face parte din categoria A / g WB (primeri).

Suprafața de Acoperire:	Volum solid:	Grosimea peliculei umede:	Grosimea peliculei uscate:
10 - 11 m ² /L în funcție de textură și porozitatea suprafeței.	32%	100 micrometri	32 micrometri
Timp uscat la 20° C	Flexibilitatea	Diluare	Aplicare
1 ora la atingere 3 ore pentru revopsire.	6 mm	5%	Rola, pensula sau prin pulverizare,

Pregătirea suprafeței: suprafața care urmează a fi vopsită trebuie să fie curată, uscată și degresată de murdărie, praf, grăsimi, vopsea cojită sau mușcăi. Sablați suprafețele lucioase pentru o finisare mată.

NOTA: Dacă mușcăiul este prezent, înlăturați-l cu un antimușcăi. Aplicați un strat. Umpleți găurile de cui, crapăturile și zonele ce au nevoie de reparații, apoi punctați acele zone cu amorsa.

GIPS NOU: 023 FRESH START nu va ridica scamele de pe hartie.

LEMN: Aplicați un strat și sablați până devine o suprafață netedă.

PEREȚI NOI, IPSOS și BETON: Aplicați numai când aceste suprafețe sunt uscate și tratate.

CARAMIDA, ZIDARIE, SPUMA POLIURETANICĂ: Asigurați-vă că materialul necompact și faramitat este înlăturat înainte de amorsare.

SUPRAFETELE VOPSITE ANTERIOR: Asigurați-vă că suprafața este curată și fără defecte.

METAL GALVANIZAT, ALUMINIU și OTEL FĂRĂ PETE: Degresați cu diluant sau cu solvent adecvat.

STICLA, PVC RIGID, TIGLA DIN CERAMICĂ: Curățați bine cu detergent și apă.

APLICARE: Aplicați cu pensula, rola sau prin pulverizare. Nu aplicați la temperaturi sub 10°C.

USCARE: Timpul de uscare: 1 ora la atingere. În cazul mai multor aplicări 3 ore. Timpul de uscare este mai lung în condiții de frig / umezeală.

Curățare: Curățați echipamentul în apă caldă cu săpun, imediat după utilizare. Evitați golirea recipientelor în gurile sau canalele

Gestionarea deșeurilor: de scurgere. Recipientele goale trebuie depozitate responsabil în funcție de normele și regulile de igienă locală.

Precauții - Sanatate

Contactul cu pielea: clătiți bine cu apă și săpun. Contactul cu ochii: clătiți imediat cu apă; Apelați la asistenta medicală. Dacă se înghite: apelați la asistenta medicală fără întârziere și prezentați eticheta produsului.

și securitate:**Ambalare și depozitare:**

Dimensiuni ambalaj:
1 litru, 3 litri;

Punct de inflamabilitate:
nu are;

Depozitare:
nu este periculos, fără cerințe speciale;

Benjamin Moore Paints

