

**MOORE'S®****RUST AWAY****Convertor de rugina, pentru interior/exterior  
369**

Produs pe baza de apa ce formeaza o pelicula care transforma rugina intr-un complex de fier inert. Acest strat confera dubla-protectie printr-o singura aplicare: transforma rugina existenta intr-o pelicula protectiva si confera protectie impotriva formarii ruginii.


**Caracteristici**

- Calitate superioara.
- Aderenta excelenta.
- Opreste rugina.
- Pentru uz interior si exterior.

**Culori:** Opac.**Toxicitate:** Nu contine plumb sau mercur**Nivel de stralucire:** Mat.

MAT

LUCIOS

**Ghid de Performanta:****Rezistenta la conditii atmosferice**

Rezistenta excelenta la conditii atmosferice.

**Rezistenta la caldura**

Rezistenta foarte buna.

**Rezistenta la apa**

Rezista excelent la apa si condens.

**Rezistenta la abraziune**

Rezista foarte bine atunci cand este folosit in combinatie cu emailuri MOORESTYLE.

**Rezistenta la solventi**

Rezista la diluant. Sensibil la hidrocarburile aromatice si alcool.



**VOC (Compusi Organici Volatili):** 369 MOORE'S RUST AWAY Convertor de Rugina: face parte din categoria A/i WB (Invelis de performanta intr-un pachet). Limita UE: 140g/l (2010).

<b>Suprafata de acoperire</b> 6 - 8 m <sup>2</sup> /L	<b>Volum Solid</b> 29%	<b>Grosimea peliculei umede</b> 170 micrometri	<b>Grosimea peliculei uscate</b> 48 micrometri
<b>Timpul de uscare la 20°C</b> 15 minute la atingere 3 ore pentru al doilea strat	<b>Flexibilitate</b> Nu se aplica	<b>Diluare</b> Nu se dilueaza	<b>Pentru a fi aplicat cu</b> pensula,rola,prin pulverizare

**Pregatirea suprafetei**

Inlaturati toata rugina necompacta, stratul cojit si deteriorat, folosind unelte de mana sau mai eficiente. Indepartati praful, murdaria si impuritatile ramase.

**Aplicare**

Aplicati numai 1 strat. Un strat de Benjamin MOORE 588 DTM Direct pe Metal de Email Semi-lucios, de finisare, poate fi aplicat dupa 4 ore. Pentru protectie maxima aplicati 2 straturi de 588 DTM Email Semi-lucios. **IMPORTANT:** Agitati bine inainte de folosire. Niciodata sa nu puneti peria sau produsul nefolosit inapoi in recipient. Aceasta va contamina si restul materialului, facandu-l ineficient. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig / umezeala.

**Curatare:**

- Curatati instrumentele si echipamentul in apa calda cu sapun imediat dupa folosire.

**Precautions -  
Health and Safety:**

- Contactul cu pielea: spalati bine cu apa si sapun
- Contactul cu ochii: clatiti imediat cu apa.
- Apelati la asistenta medicala.
- In caz de inghitire: Apelati la asistenta medicala fara intarziere
- A nu se lasa la indemana copiilor.
- A se feri de inghet.

**Ambalare si Depozitare****Dimensiuni:** 0,25 litri, 1 litru**Punct de inflamabilitate:** nu are**Depozitare:** nepericulos, fara cerinte speciale

