

Flat Latex™

Vopsea Cu Finisaj Ultra Mat pentru Tavane K258

Vopsea de inalta calitate care produce un finisaj ultra mat,uniform,frumos,pe suprafete din gips, beton, caramizi, zidarie, gips carton, lemn,pregatitie corespunzator.Nu are miros neplacut,se aplica usor,formula rezistenta la stropi,uscare rapida,calitati excelente de acoperire,curatare usoara cu apa si sapun.




Caracteristici de performanta

- Se usuca creand un finisaj ultra mat,decorativ,estetic.
- Resistent la stropi, miros slab.
- Aplicare si curatare usoara, reapplyare usoara.
- Opacitate excelenta.

Culori: Alb.

Toxicitate: Nu contine plumb sau mercur.

Nivel de stralucire: 0-5 la 60 de grade din unghi vizual.



Ghid de performante:

Rezistenta la conditii atmosferice

Nerecomandat pentru uz exterior.

Rezistenta la caldura

60°C.

Rezistenta la apa

Lavabil. Alocati un timp de uscare de 7 zile pentru uscarea completa a peliculei.

Rezistenta la abraziune

Rezistenta buna la abraziune.

Rezistenta la solvent

Rezistenta buna la diluantii. Sensibil la hidrocarburile aromatice si alcool.



VOC (Compusi Organici Volatili): 258 FLAT LATEX: face parte din categoria A/a WB (Plafoane si pereti ultra mate,de interior)
EU Limit: 30g/l (2010).

Suprafata de acoperire	Volum Solid	Grosimea peliculei umede	Grosimea peliculei uscate
10 – 11 m²/L	40%	100 micrometri	40 micrometri
Timpul de uscare la 20°C	Flexibilitate	Diluare	Pentru a fi aplicat cu
1 ora la atingere 2-4 ore pt al doilea strat	6mm	5% water	pensula,rola,spray

Pregatirea Suprafetei

Suprafata care urmeaza sa fie vopsita trebuie curata, iar praful, grasimea, vopsea decojita si mucegaiul trebuie indepartate. Slefuiti suprafetele lucioase. Aplicati unul sau doua straturi de 258 FlatLatex Vopsea ultra mata dupa ce ati amorsat suprafata, asa cum se arata mai jos.

Tencuieli proaspete, placi de rigips: Grunduiti cu un strat de 216 REGAL Pentru Primul Strat, sau 570 MOORESTYLE, Multigrund Alchilic.

Zidarie, beton, caramida: Grunduiti cu grund stabilizator 182 SUPERSPEC sau 181 SUPERSPEC, grund rezistent la alcali.

Suprafete vopsite anterior: Daca suprafata este fara defecte, grunduiti cu 023 FRESHSTART. Astupati gaurile de cuie si crapaturile, slefuiti cand s-a uscat. Grunduiti suprafetele patate cu 023 FRESHSTART. Daca stratul precedent este pe baza de var, aplicati un strat de 182 SUPERSPEC, Grund stabilizator.

Lemn nou: grunduiti suprafata cu 572 MOORESTYLE substrat alchidic sau 023 FRESHSTART.

Aplicare

Agitat bine inaintea folosirii. Aplicati cu pensula,rola sau prin pulverizare. Pentru suprafetele fine,folositi un trafalet cu peri scurti. Diluati 5% cu apa.

Nu aplicati la temperaturi sub 10°C. Timpul de uscare este mai mare in conditii de frig/umezeala.

Curatare:

- Curatati echipamentul cu sapun si apa calda.

Precautii - Contactul cu pielea: spalati bine cu apa si sapun. · Contactul cu ochii: clatiti imediat cu apa. · Apelati la asistenta medicala
Sanatate si Siguranta: · In caz de inghitire: Apelati la asistenta medicala de urgență. · A nu se lasa la indemana copiilor. · A se feri de inghet.

Ambalare si depozitare

Dimensiuni: 1 litru, 3 litri, 10 litri, 15 litri

Punct de inflamabilitate: nu are

Depozitare: nepericulos, fara cerinte speciale

Benjamin Moore Paints

